Popular Democratic Republic Of Algeria
Ministry of High Education and Scientific Research
Abbes Laghrour Univercity – Khenchela –
Natural and life sciences Faculty
Molecular and Cellular Biology Department

N° de série :.....

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES DE MASTER ACADEMIQUE

Domaine : Sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biochimie appliquée

Présenté par :

MOUAS Yasmine

LE THEME

Dispositif médical cicatrisant à base de collagène issu des déchets avicoles

Devant le jury composé de :

Présidente : LAOUR Souhila, Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Directrice de mémoire : Dr BOUHALIT Samira, Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Examinateur : Dr MAAMER Hichem Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Represantant de CATI : Dr MELLAL Hanane , Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Represantant économique :Dr BELLAA.S Pharmacien. Khenchela

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

La réalisation de ce mémoire a été possible en premier lieu grâce au bon dieu, ensuite grâce au concours de plusieurs personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.

Je voudrais tout d'abord adresser toute ma gratitude au directeur de ce mémoire,

Dr BOUHALIT Samira, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter notre réflexion.

Mes sincères remerciements à mes parents, mon mari, mon fils ainsi qu'à ma famille.

Nos vifs remerciements s'adressent également aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre modeste travail et d'enrichir notre recherche par leurs remarques constructives et leurs précieuses recommandations.

Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail

Notre gratitude s'étend également à l'équipe médicale Du laboratoire d'anapathologie ***et*** *au médecin en anatomie pour leur collaboration, leur disponibilité et les conseils pratiques qui ont grandement facilité notre travail sur le terrain.*

Nous voudrions exprimer notre reconnaissance envers nos amies qui nous ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de notre démarche.

Enfin merci à ceux et celles que nous n'avons pas pu citer, nos sincères amitiés et remerciement

Dédicaces

Je dédie ce travail à Mes chers parents ;

Aucune dédicace ne saurait exprimer mon respect, mon amour

Éternel et ma considération pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon instruction et mon bien être.

Je vous remercie pour tout le soutien et l'amour que vous me portez depuis mon enfance et j'espère que votre bénédiction m'accompagne toujours.

Que ce modeste travail soit l'exaucement de vos vœux tant formulés, le fruit de vos innombrables sacrifices, bien que je ne vous en acquitterai jamais assez.

Puisse Dieu, le Très Haut, vous accorde santé, bonheur et longue vie et faire en sorte que jamais je ne vous déçoive.

A mon mari Adel ;

Toute ma reconnaissance pour l'amour, la tendresse, la gentillesse et surtout la patience dont tu m'as toujours entouré. J'aimerai bien que tu trouves dans ce travail l'expression de mes sentiments de reconnaissance les plus sincères.

A mon cher fils mohamed Assil ;

Merci pour ta patience quand maman devait réviser au lieu de jouer. Merci pour tes dessins sur mes brouillons qui valaient mille fois mieux que mes notes. Merci surtout d'être la raison pour laquelle je ne pouvais pas abandonner.

Tu m'as appris plus sur la persévérance que tous mes cours réunis.

Je t'aime très fort, mon Assil.

A mes chers frères: Med Ali, Med El Amine et Abdelaziz;

En témoignage de mon affection fraternelle, de ma profonde tendresse et reconnaissance, je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de succès.

A mes petites nièces : Sydra Joury et Kamar Layane : *que Dieu, le tout puissant, vous protège et vous garde*

Mouas.Yasmine

Résumé :

La présente étude décrit la conception, la caractérisation et la validation biologique d'un pansement biomédical innovant **COLLAGICOL®**, développé à partir du collagène natif extrait des caroncules de poulet — sous-produit abondant de l'industrie avicole algérienne (wilaya de Khenchela) — selon un procédé original combinant déminéralisation par EDTA disodique, double traitement au chlorure de sodium et solubilisation acide. Le collagène obtenu, quantifié par dosage colorimétrique à l'albumine sérique bovine (BSA, $R^2 = 0,982$), est formulé en deux dispositifs médicaux complémentaires : un hydrogel (gel) destiné aux plaies exsudatives et un film transparent (patch) destiné aux plaies peu exsudatives et à la protection post-chirurgicale.

La caractérisation physico-chimique de la forme Film a révélé une solubilité de 54%, une perméabilité à la vapeur d'eau de 2 580 g/m²/jour, un taux de gonflement de 120% et une épaisseur de 200 µm, conformes aux références de la littérature. L'évaluation microbiologique par méthode des disques sur milieu Mueller-Hinton a démontré une activité antibactérienne significative contre cinq souches pathogènes — *Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Bacillus subtilis* — avec des diamètres d'inhibition supérieurs à ceux des antibiotiques de référence testés en parallèle. L'efficacité cicatrisante in vivo, évaluée sur modèle lapin (brûlure thermique), a montré une réduction surfacique de la plaie de 36,81% à J14 et une cicatrisation complète à J17 dans le groupe gel, significativement supérieure au groupe Biafine ($p < 0,01$). L'analyse histologique à J21 a confirmé une ré-épithélialisation complète, une néovascularisation abondante et une organisation structurée du collagène néoformé. Ces résultats valident la preuve de concept du pansement **COLLAGICOL ®** et ouvrent la voie à son industrialisation dans le cadre d'une filière nationale de biomatériaux médicaux.

Mots-clés : Caroncules de poulet ; collagène de type I ; pansement biomédical ; hydrogel ; film transparent ; cicatrisation ; activité antibactérienne ; in vivo ; dispositif médical ; biomatériau halal.

Abstract

This study describes the design, characterization and biological validation of an innovative biomedical wound dressing, **COLLAGICOL** ®, developed from native collagen extracted from chicken caruncles — an abundant by-product of the Algerian poultry industry (Khenchela province) — using an original process combining disodium EDTA demineralization, double sodium chloride treatment and acid solubilization. The resulting collagen, quantified by BSA colorimetric assay ($R^2 = 0.982$), is formulated as two complementary medical devices: a hydrogel intended for exudative wounds, and a transparent film intended for minimally exudative wounds and post-surgical protection.

Physicochemical characterization of the Film form revealed a solubility of 54%, water vapor permeability of 2,580 g/m²/day, swelling ratio of 120%, and thickness of 200 µm, consistent with literature benchmarks. Microbiological evaluation by disk diffusion on Mueller-Hinton agar demonstrated significant antibacterial activity against five pathogenic strains — Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis — with inhibition diameters exceeding those of reference antibiotics tested in parallel. In vivo efficacy assessed on a rabbit burn model showed a wound area reduction of 36.81% at day 14 and complete healing at day 17 in the gel group, significantly superior to the Biafine reference group ($p < 0.01$). Histological analysis at day 21 confirmed complete re-epithelialization, abundant neovascularization, and structured organization of newly formed collagen. These results validate the proof-of-concept of the **COLLAGICOL** ® dressing and pave the way for its industrialization within a national medical biomaterial production chain.

Keywords: Chicken caruncles; type I collagen; biomedical wound dressing; hydrogel; transparent film; wound healing; antibacterial activity; in vivo; medical device; halal biomaterial.

الملخص:

تصف هذه الدراسة تصميم وتوصيف والتحقق البيولوجي لضماد طبي حيوي مبتكر يحمل اسم **COLLAGICOL®**، تم تطويره انطلاقًا من الكولاجين الطبيعي المستخلص من زوائد الدجاج اللحمية (العُرْفونات)، وهي ناتج ثانوي متوفر بكثرة في صناعة الدواجن الجزائرية بولاية خنشلة. وقد تم استخلاص الكولاجين وفق طريقة أصلية تجمع بين إزالة المعادن باستخدام ثنائي صوديومEDTA ، ومعالجة مزدوجة بكلوريد الصوديوم، ثم الإذابة في وسط حمضي. وتم تقدير كمية الكولاجين المتحصل عليه بواسطة القياس اللوني اعتمادًا على ألبومين مصل الأبقار (BSA) كمعيار مرجعي .($R^2 = 0.982$) بعد ذلك، تم تطوير الكولاجين في شكلين متكاملين من الأجهزة الطبية: هيدروجيل (جل) مخصص للجروح ذات الإفرازات المرتفعة، وغشاء شفاف (رقعة) مخصص للجروح قليلة الإفرازات وللحماية بعد العمليات الجراحية.

أظهر التوصيف الفيزيائي والكيميائي للغشاء الشفاف قابلية ذوبان بلغت 54%، ونفاذية لبخار الماء قدرها 2580 غ/م²/يوم، ومعدل انتفاخ بلغ 120%، وسُمكًا قدره 200 ميكرومتر، وهي قيم تتوافق مع المعايير المرجعية المذكورة في الأدبيات العلمية. كما بيّنت الدراسة الميكروبيولوجية، باستخدام طريقة الأقراص على وسط مولر-هينتون، نشاطًا مضادًا للبكتيريا ذا دلالة مهمة ضد خمس سلالات ممرضة هي: الإشريكية القولونية(*Escherichia coli*) ، والكلبسيلة الرئوية (*Klebsiella pneumoniae*)، والزائفة الزنجارية(*Pseudomonas aeruginosa*) ، والمكورات العنقودية الذهبية (*Staphylococcus aureus*)، والعصوية الرقيقة(*Bacillus subtilis*) ، حيث سجلت أقطار تثبيط تفوق تلك التي حققتها المضادات الحيوية المرجعية المستخدمة للمقارنة.

أما فعالية التئام الجروح في الجسم الحي، والتي تم تقييمها على نموذج الأرانب المصابة بحروق حرارية، فقد أظهرت انخفاضًا في مساحة الجرح بنسبة 36.81% في اليوم الرابع عشر، مع شفاء كامل للجرح في اليوم السابع عشر لدى المجموعة المعالجة بالهيدروجيل، وهو تحسن معنوي يفوق المجموعة المعالجة بمرهم بيافين .($p < 0.01$) كما أكدت الدراسة النسيجية المنجزة في اليوم الحادي والعشرين حدوث إعادة تكوين كاملة للظهارة، وتكوّنًا غنيًا للأوعية الدموية الجديدة، وتنظيمًا بنيويًا جيدًا لألياف الكولاجين المتشكلة حديثًا.

تؤكد هذه النتائج إثبات مفهوم ضماد **COLLAGICOL®**كجهاز طبي حيوي واعد، وتفتح آفاقًا واسعة لتصنيعه على المستوى الصناعي ضمن إطار تطوير شعبة وطنية للمواد الحيوية الطبية.

الكلمات المفتاحية :زوائد الدجاج اللحمية؛ كولاجين النوع الأول؛ ضماد طبي حيوي؛ هيدروجيل؛ غشاء شفاف؛ التئام الجروح؛ نشاط مضاد للبكتيريا؛ دراسات داخل الجسم الحي؛ جهاز طبي؛ مادة حيوية حلال.

Table des matières

Résumé : 4

Abstract 5

Table des matières 7

Liste des figures 9

Liste des tableaux 10

Liste des abréviations 11

Introduction générale : 13

Matériels et méthodes 19

1. Matériel biologique 19

2. Réactifs et équipements 19

2.1. Réactifs 19

2.2. Équipements 20

3. Protocole d'extraction du collagène 20

4. Formulation des deux formes galéniques 23

4.1. Fraction A — Hydrogel (Forme Gel) 23

4.2. Fraction B — Film transparent (Forme Film/Patch) 24

5. Contrôle qualité par dosage colorimétrique du collagène 25

6. Caractérisation physico-chimique de la forme Film 25

7. Évaluation de l'activité antibactérienne 28

7.1. Souches bactériennes testées 28

7.2. Méthode des disques (Kirby-Bauer) 29

8. Évaluation de l'efficacité cicatrisante in vivo 29

8.1. Modèle animal et protocole expérimental 29

8.2. Suivi macroscopique : 30

8.3. Analyse histologique 30

Résultats *34*

1. Extraction et contrôle qualité du collagène **34**

2. Caractérisation physico-chimique des formes galéniques **35**

2.1. Aspect macroscopique : **35**

2.2. Résultats des tests physico-chimiques — Forme Film **35**

3. Activité antibactérienne **36**

4. Efficacité cicatrisante in vivo **39**

4.1. Résultats macroscopiques **39**

4.2. Résultats histologiques à J21 ..... **41**

Discussion *44*

Conclusion générale et perspectives *49*

Références bibliographiques *52*

Liste des figures

Figure 1 : Caroncules de poulet fraîches (crêtes et barbillons) — matière première

Figure 2 : Schéma du procédé d'extraction du collagène à partir des caroncules de poulet

Figure 3 : Aspect macroscopique de l'hydrogel (Fraction A — Forme Gel)

Figure 4 : Film transparent de collagène (Fraction B — Forme Film/Patch)

Figure 5 : photos des tests physico-chimiques.

Figure 6 : Courbe d'étalonnage BSA pour le dosage colorimétrique du collagène.

Figure 7 : Activité antibactérienne (antibiogramme) sur milieu Mueller-Hinton (Forme Film)

Figure 8 : Analyse histologique comparative (G×100 et G×400).

Liste des tableaux

Tableau I : Protocole d'extraction étape par étape du collagène de caroncules

Tableau II : Les tests physico-chimiques (Forme Film).

Tableau III : valeurs de référence tirées de la littérature pour des films de collagène similaires**.**

Tableau IV : Modèle expérimental.

Tableau V : Composition des deux formes galéniques et teneur en collagène.

Tableau VI : Résultats récapitulatif physico-chimiques de la forme Film.

Tableau VII : Diamètres d'inhibition (mm) des formes galéniques vs antibiotiques de référence.

Tableau VIII : Cicatrisation de brûlure thermique chez le lapin (comparaison des groupes).

Tableau IX : Résultats macroscopiques in vivo.

Tableau X : Résultats histologiques comparatifs à J21.

Liste des abréviations

BSA	Albumine sérique bovine (Bovine Serum Albumin)
CIB	Classification Internationale des Brevets
DXA	Unité de mesure pour les documents Word
EDTA Na_2	Acide éthylènediaminetétraacétique disodique
H&E	Hématoxyline-éosine (coloration histologique)
HA	Acide hyaluronique
INAPI	Institut National Algérien de la Propriété Industrielle
ISO	Organisation internationale de normalisation
J0, J3…	Jour 0, Jour 3… (suivi temporel)
MH	Mueller-Hinton (milieu microbiologique)
NaCl	Chlorure de sodium
p/v	Poids/volume
PBS	Tampon phosphate salin (Phosphate Buffered Saline)
R^2	Coefficient de détermination
rpm	Rotations par minute
ZnO	Oxyde de zinc

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Introduction générale :

Les plaies aiguës et chroniques constituent un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale, affectant des millions de patients chaque année et engendrant des coûts de prise en charge considérables pour les systèmes de santé [1].

La cicatrisation cutanée est un processus biologique hautement organisé se déroulant en quatre phases séquentielles et chevauchantes : l'hémostase, l'inflammation, la prolifération cellulaire et la remodelation tissulaire [2].

La phase hémostatique, immédiate, implique l'activation plaquettaire et la formation du caillot fibrineux servant de matrice provisoire à la migration cellulaire.

La phase inflammatoire, débutant dans les heures suivant la lésion, fait intervenir les polynucléaires neutrophiles et les macrophages pour éliminer les agents pathogènes et les débris cellulaires par phagocytose [2].

La phase de prolifération, qui débute au troisième jour et s'étend sur plusieurs semaines, est caractérisée par la migration et la prolifération des fibroblastes, la néoangiogenèse, la synthèse de matrice extracellulaire — dominée par le collagène de type III puis de type I — et la ré-épithélialisation par les kératinocytes [21].

La phase de remodelation, enfin, peut durer plusieurs années et correspond au remplacement progressif du collagène immature par un collagène mature plus résistant, conférant à la cicatrice sa résistance mécanique définitive.

Ce processus biologique complexe requiert un environnement propice favorisant la ré-épithélialisation, la néoangiogenèse et la synthèse de matrice extracellulaire [2]. Dans ce contexte, les pansements modernes ne se limitent plus à une fonction passive de protection mécanique ; ils doivent désormais agir comme des dispositifs médicaux actifs capables d'accélérer la régénération tissulaire, de prévenir les infections et d'améliorer la qualité de la cicatrice finale [3].

Les plaies chroniques, définies comme des plaies ne progressant pas vers la guérison en six à douze semaines malgré un traitement adapté, représentent un fardeau sanitaire majeur.

Parmi elles, les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux et les escarres de pression sont les plus fréquents. En Algérie, la prévalence du diabète — estimée à plus de 12% de la population adulte — génère un nombre croissant de plaies chroniques dont la prise en charge mobilise des ressources considérables [1].

Un pansement biomédical efficace doit donc maintenir un environnement humide optimal, absorber l'excès d'exsudat, prévenir l'infection, permettre les échanges gazeux et favoriser l'ensemble des phases de la cicatrisation.

L'émergence des biomatériaux d'origine biologique, et notamment du collagène, a ouvert de nouvelles perspectives thérapeutiques en offrant des matrices tridimensionnelles biomimétiques qui reproduisent l'architecture naturelle du tissu conjonctif cutané [4].

Le collagène constitue la principale protéine structurale des vertébrés, représentant environ 30% des protéines totales de l'organisme humain et assurant la cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus [5].

Il est organisé en une structure quaternaire caractéristique, la triple hélice, formée de trois chaînes polypeptidiques alpha enroulées autour d'un axe commun.

Cette structure est stabilisée par des liaisons hydrogène entre les résidus glycine (Gly), conservés à chaque troisième position (motif Gly-X-Y répété), et par des interactions hydrophobes impliquant les résidus de proline et d'hydroxyproline [5].

Parmi les 28 types de collagène identifiés, le collagène de type I est le plus abondant dans l'organisme humain et constitue le principal composant de la peau, des tendons et des os.

C'est également la cible principale des applications biomédicales dans le domaine de la cicatrisation, en raison de sa biocompatibilité, de sa faible immunogénicité et de sa capacité à servir de matrice tridimensionnelle biomimétique favorable à l'adhésion, à la migration et à la prolifération cellulaires [6].

Sur le plan biochimique, les acides aminés caractéristiques du collagène incluent la glycine (33% des résidus), la proline (12%) et l'hydroxyproline (10%), cette dernière étant quasiment absente des autres protéines et servant donc de marqueur biochimique spécifique.

La dégradation enzymatique du collagène in vivo est assurée par les collagénases (MMP-1, MMP-8, MMP-13), permettant une biodégradation physiologique sans délivrance de sous-produits toxiques [6].

Sa structure en triple hélice, sa richesse en résidus de glycine, proline et hydroxyproline, ainsi que sa biodégradabilité contrôlée et sa faible immunogénicité, en font un candidat privilégié pour l'élaboration de dispositifs médicaux en contact avec les tissus vivants [18].

Historiquement extrait de sources bovines (peau, tendons, os) et porcines, le collagène fait aujourd'hui l'objet de recherches visant à diversifier les matières premières afin de répondre aux préoccupations sanitaires liées aux maladies à prions, aux contraintes religieuses et aux enjeux de durabilité environnementale [7].

En effet, les sources bovines et porcines sont associées à des risques de transmission d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB, maladie de Creutzfeldt-Jakob) et à des contraintes religieuses pour les populations musulmanes et juives [15].

Ces limitations ont stimulé la recherche de sources alternatives.

Les sources marines, notamment les peaux et arêtes de poissons, ont été largement explorées en raison de leur disponibilité et de l'absence des risques sanitaires précités [8].

Cependant, les collagènes marins présentent une dénaturation thermique à des températures inférieures à 37°C et des odeurs résiduelles incompatibles avec certaines applications. L'exploration de sources alternatives, notamment d'origine aviaire, apparaît ainsi comme une voie prometteuse pour sécuriser l'approvisionnement en collagène de type I tout en valorisant des coproduits de l'industrie agroalimentaire [20].

Les sources aviaires présentent en effet une composition en acides aminés proche de celle du collagène humain, une stabilité thermique supérieure au collagène marin, et sont exemptes des restrictions religieuses majeures [21].

Les caroncules de poulet, appendices cutanés charnus situés au niveau de la tête de l'animal, constituent un sous-produit abondant de l'industrie avicole algérienne et mondiale, actuellement dépourvu de valorisation à haute valeur ajoutée [39].

Ces tissus cutanés jeunes, caractérisés par une forte densité en fibres collagéniques de type I et une composition en acides aminés comparable à celle du derme humain, offrent un potentiel biomédical encore inexploité [47].

Contrairement aux sources classiques, les caroncules présentent l'avantage d'être des tissus peu vascularisés et à faible charge microbienne intrinsèque, ce qui facilite les étapes de purification et réduit les risques de contamination [11].

Leur disponibilité en grandes quantités dans les abattoirs avicoles algériens, notamment dans la wilaya de Khenchela, constitue un avantage logistique considérable pour le développement d'une filière nationale de biomatériaux. La présente invention propose, pour la première fois, la valorisation de cette source inédite en biomatériau médical à travers la mise au point d'un procédé d'extraction original et optimisé, permettant d'obtenir un collagène natif de haute pureté, préservant son intégrité structurale et ses propriétés biologiques fondamentales [12].

Les pansements à base de collagène disponibles commercialement se présentent principalement sous forme d'éponges lyophilisées, de films, d'hydrogels et de membranes.

Ils constituent une catégorie de dispositifs médicaux de classe II, soumis aux normes de biocompatibilité ISO 10993 et aux réglementations des agences sanitaires [3].

L'analyse de l'état de la technique antérieure, réalisée dans le cadre du dépôt du brevet COLLAGICOL®, révèle plusieurs lacunes majeures que la présente invention vise à combler.

En premier lieu, aucun pansement commercial ne propose de formulation galénique duale : hydrogel pour plaies exsudatives et film pour plaies peu exsudatives ; dérivée d'une même matière première contrôlée et traçable.

En second lieu, les pansements existants utilisent soit du collagène bovin ou porcin (risques prions, contraintes religieuses), soit du collagène marin (instabilité thermique, odeur), soit du collagène recombinant humain (coût prohibitif).

Enfin, peu de travaux publiés proposent une validation biologique complète combinant caractérisation physico-chimique, activité antibactérienne sur panel élargi de souches pathogènes, efficacité cicatrisante in vivo et analyse histologique quantitative [2].

L'efficacité d'un dispositif médical cicatrisant dépend étroitement de sa capacité à s'adapter aux caractéristiques physiopathologiques spécifiques de chaque type de plaie [13].

Les plaies exsudatives, ulcères et brûlures superficielles nécessitent un environnement hydraté capable d'absorber l'excès de sérosité tout en maintenant une humidité optimale au site lésionnel ; à l'inverse, les plaies peu exsudatives et les sites post-chirurgicaux requièrent une protection mécanique légère, une barrière contre les agents infectieux et une transparence permettant le suivi visuel de l'évolution cicatricielle sans retrait du pansement [14].

Les hydrogels à base de collagène sont des réseaux tridimensionnels hydrophiles capables d'absorber de grandes quantités d'eau tout en maintenant leur intégrité structurale. Leur capacité d'absorption d'eau, supérieure à 500% du poids sec, leur confère une aptitude à gérer l'exsudat des plaies, à maintenir l'humidité optimale au site lésionnel et à favoriser la migration cellulaire [15].

L'incorporation d'oxyde de zinc (ZnO) dans la formulation gel apporte une activité antimicrobienne intrinsèque par génération d'ions Zn^{2+} et d'espèces réactives de l'oxygène, complétant l'action de la matrice collagénique. Les films de collagène, obtenus par procédé de coulage-séchage (casting-drying), présentent des propriétés mécaniques et de perméabilité à la vapeur d'eau contrôlables par la concentration en collagène et les conditions de séchage.

Leur transparence, supérieure à 70% dans le spectre visible, permet le suivi visuel non invasif de l'évolution cicatricielle sans retrait du dispositif, réduisant ainsi le risque de traumatisme du tissu de granulation et la douleur associée aux changements de pansement [8].

L'invention décrite dans ce mémoire répond à cette dualité par le développement de deux formes galéniques distinctes et complémentaires : un hydrogel tridimensionnel réticulé, hydratant et absorbant, et un film mince, souple, transparent et adhésif [12].

Ces formulations, conçues pour être stables à long terme, entièrement biodégradables et biocompatibles, intègrent le collagène extrait de caroncules de poulet comme matrice fonctionnelle principale, associé à des agents antimicrobiens naturels pour renforcer son activité thérapeutique [12].

L'originalité de la présente invention repose sur une triple innovation convergente.

Premièrement, la source de collagène (les caroncules de poulet) n'a jamais été valorisée à des fins biomédicales, ce qui confère à l'invention un caractère pionnier dans le domaine de la biomatérialologie aviaire [22].

Deuxièmement, le procédé d'extraction mis au point est original, combinant des étapes de délipidation, de solubilisation sélective et de purification aboutissant à un collagène natif préservant sa triple hélice et sa bioactivité, distinct des méthodes classiques appliquées aux peaux bovines ou porcines [23].

Troisièmement, la démarche de validation biologique intègre l'ensemble des critères requis pour l'homologation d'un dispositif médical de classe II, incluant l'activité antibactérienne, la cicatrisation in vivo et l'histologie [24]. Cette invention s'inscrit dans une double dynamique : la valorisation durable des déchets de l'industrie avicole algérienne et le développement d'une filière nationale de biomatériaux médicaux à haute valeur technologique, réduisant ainsi la dépendance aux importations de dispositifs cicatrisants et contribuant à l'émergence d'une bioéconomie locale fondée sur l'innovation et la recherche scientifique [25].

Les objectifs spécifiques de cette étude sont au nombre de cinq :

(1) optimiser le procédé d'extraction du collagène à partir des caroncules de poulet en vue d'obtenir un produit répondant aux exigences de pureté et de qualité des biomatériaux médicaux [13] ;

(2) formuler les deux dispositifs médicaux (Gel et Film) en assurant leur stabilité physico-chimique et leur conformité aux normes de biocompatibilité ISO 10993 [14] ;

(3) évaluer l'activité antibactérienne in vitro contre les germes pathogènes fréquemment impliqués dans les infections de plaie [23] ;

(4) démontrer l'efficacité cicatrisante in vivo sur modèle animal standardisé (lapin, brûlure thermique) [24] ; et

(5) confirmer ces résultats par analyse histologique quantitative et qualitative de la matrice cicatricielle néoformée [31].

Matériels et méthodes

Matériels et méthodes

1. Matériel biologique

Source de matière première : Les caroncules de poulet (crêtes et barbillons) ont été collectées fraîches auprès d'abattoirs avicoles certifiés halal de la wilaya de Khenchela (Algérie). Le matériel était constitué des crêtes et barbillons de poulets adultes *(Gallus gallus domesticus)* en bonne santé, abattus selon les normes sanitaires en vigueur [6].

Figure 1 : Caroncules de poulet fraîches.



(Crêtes et barbillons) utilisées comme matière première. Source : Abattoir avicole, wilaya de Khenchela, Algérie.

Collecte et préparation : Immédiatement après abattage, les caroncules ont été collectées dans des sacs stériles réfrigérés et acheminées au laboratoire de Biochimie de l'Université Abbas Laghrour de Khenchela dans un délai maximal de deux heures. Elles ont ensuite été lavées abondamment à l'eau distillée stérile, débarrassées des impuretés visibles (plumes résiduelles, sang, tissus adipeux) et découpées en petits fragments de 3 à 5 mm^2 afin d'augmenter la surface de contact pour les étapes d'extraction [14].

2. Réactifs et équipements

2.1. Réactifs

- Acide éthylènediaminetétraacétique disodique (EDTA Na_2). — grade analytique
- Chlorure de sodium (NaCl) — grade analytique
- Acide acétique glacial — grade analytique
- Glycérine (glycérol) — grade pharmaceutique

- Oxyde de zinc (ZnO) — grade pharmaceutique
- Albumine sérique bovine (BSA) — étalon de référence pour dosage colorimétrique
- Eau distillée et eau distillée stérile
- Milieu Mueller-Hinton (MH) — grade microbiologique
- Antibiotiques de référence : ofloxacine (OFX5), oxacilline (OX5), pristamycine (PT15), spiramycine (SP100)
- Tampon phosphate salin (PBS) — pH 7,4

2.2. Équipements

- Centrifugeuse réfrigérée (5 000–10 000 rpm)
- pH-mètre électronique étalonné (électrode combinée)
- Balance analytique (précision 0,001 g)
- Étuve à 37°C et étuve à 105°C
- Agitateur magnétique et agitateur orbital
- Spectrophotomètre UV-Visible (lecture à 540 nm et 595 nm)
- Micromètre numérique digital
- Hotte à flux laminaire (manipulations microbiologiques)
- Autoclave et bec Bunsen
- Microscope optique (G×100 et G×400)

3. Protocole d'extraction du collagène


Le procédé d'extraction du collagène natif à partir des caroncules de poulet a été mis au point selon une séquence d'étapes rigoureusement optimisées [43], décrite ci-dessous et résumée dans le Tableau I.


Tableau I. Protocole d'extraction du collagène natif à partir des caroncules de poulet


N°	Étape	Opération	Conditions / Objectif
1	Préparation	Collecte, lavage, découpe en fragments (3–5 mm^2)	Abattoir certifié halal, Khenchela. Augmenter la surface de contact
2	Déminéralisation	Immersion dans EDTA Na_2 (0,5 M)	Agitation douce, 24 h, température ambiante. Chélation

			des ions Ca^{2+}, disruption de la matrice extracellulaire
3	1er traitement NaCl	Traitement au NaCl (2 M)	4°C, agitation, 12 h. Élimination des protéines non collagéniques par précipitation différentielle et effet osmotique
4	Solubilisation acide	Acide acétique (0,5 M)	4°C, agitation, 48 h. Solubilisation du collagène, rupture des liaisons non covalentes inter-fibrillaires. Préservation de la triple hélice et des télopeptides
5	2ème traitement NaCl (Salting-out)	Addition NaCl (2,3 M)	4°C, agitation douce, 24 h. Précipitation sélective du collagène purifié par effet ionique
6	Centrifugation	Centrifugation à vitesse contrôlée	5 000–10 000 rpm, 15–20 min, 4°C. Séparation du précipité de collagène (culot) du surnageant (impuretés)
7	Contrôle qualité	Dosage colorimétrique BSA	Gamme 0–1 000 µg/mL, lecture spectrophotométrique. Quantification de la teneur en collagène avant formulation

Figure 2 : Schéma du procédé d'extraction




ÉTAPE 1 : LAVAGE • Eau distillée • Élimination impuretés
ÉTAPE 2 : DÉMINÉRALISATION • EDTA Na2 (0,5 M) • Température ambiante • Agitation douce • Durée : 24h | ► Chélation Ca²⁺
ÉTAPE 3 : TRAITEMENT NaCl • NaCl (2 M) • 4°C, agitation • Durée : 12h ► Élimination protéines non collagéniques
ÉTAPE 4 : SOLUBILISATION • Acide acétique (0,5 M) • 4°C, agitation • Durée : 48h ► Extraction collagène
ÉTAPE 5 : SALTING-OUT • NaCl (2,3 M) • 4°C, agitation douce • Durée : 24h ► Précipitation collagène
ÉTAPE 6 : CENTRIFUGATION • 5000-10000 rpm • Durée : 15-20 min •4°C ► Séparation phases (précipité = collagène pur)
Division en deux



4. Formulation des deux formes galéniques

4.1. Fraction A — Hydrogel (Forme Gel)

Après centrifugation, une fraction du collagène purifié est solubilisée dans l'eau distillée stérile sous agitation douce à température ambiante. La glycérine (5–10% p/v) est ensuite incorporée comme agent plastifiant et humectant [51], suivie de l'oxyde de zinc (ZnO) comme agent antimicrobien et astringent [28]. Le pH est ajusté à 5,5–6,0 par addition progressive d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium dilué, en contrôle continu au pH-mètre, afin de respecter l'acidité physiologique cutanée [19]. Le gel est conditionné en pot stérile de 50 mL.

Figure 3 : Forme Gel (hydrogel) de collagène de caroncules de poulet :



Aspect : gel transparent à légèrement opalescent. Consistance : semi-fluide, facilement étalable. Conditionnement : pot de 50 ml

4.2. Fraction B — Film transparent (Forme Film/Patch)

Une seconde fraction du collagène purifié est dispersée dans de l'acide acétique dilué sous agitation magnétique continue. La suspension homogène est coulée uniformément sur des boîtes de Pétri stériles et soumise à un séchage contrôlé à 37°C en étuve pendant 24 à 48 heures [44]. Le film obtenu est décollé délicatement, découpé aux dimensions souhaitées et conditionné entre deux feuilles de silicone stérile. L'épaisseur est vérifiée au micromètre numérique.

Figure 4. Forme Film/Patch de collagène de caroncules de poulet :



Vue en contre-jour démontrant la transparence (>70%) permettant le suivi visuel de la cicatrisation.

5. Contrôle qualité par dosage colorimétrique du collagène

Le dosage colorimétrique de la teneur en protéines collagéniques est réalisé sur chaque lot avant formulation des deux fractions. La méthode utilise l'albumine sérique bovine (BSA) comme protéine étalon de référence selon une gamme de concentrations de 0 à 1 000 µg/mL (0 ; 62,5 ; 125 ; 250 ; 500 ; 1 000 µg/mL) [31]. La lecture spectrophotométrique est réalisée à 595 nm (méthode de Bradford) ou 540 nm selon le réactif colorimétrique utilisé. La droite d'étalonnage obtenue est : **$y = 0{,}000943x + 0{,}052$ ($R^2 = 0{,}982$)**, confirmant la linéarité et la fiabilité de la méthode.

6. Caractérisation physico-chimique de la forme Film

Les tests physico-chimiques suivants ont été réalisés selon les méthodes normalisées [2] :

Solubilité et biodégradation (A) : Pesée du film sec (m_0), immersion dans l'eau distillée à 37°C pendant 24 h sous agitation, filtration, séchage à 105°C (24 h), re-pesée (m_1). Solubilité (%) = ($m_0 – m_1$) / $m_0 \times 100$.

Perméabilité à la vapeur d'eau (B) : Flacon en verre (diamètre 40 mm) contenant 20 mL d'eau distillée, recouvert du film maintenu par un élastique. L'ensemble est pesé (m_0) et placé à 37°C pendant 24 h. Re-pesée (m_1). WVTR (g/m²/jour) = ($m_0 – m_1$) / ($S \times t$), où S = surface en m², t = 1 jour [44].

pH (C) : Dissolution de 1 g de film dans 100 mL d'eau distillée sous agitation. Mesure au pH-mètre étalonné à 25°C [26].

Taux de gonflement (D) : Pesée du film sec (m_0), immersion dans PBS (pH 7,4) à 37°C pendant 24 h, égouttage, pesée (m_1). Taux de gonflement (%) = ($m_1 – m_0$) / $m_0 \times 100$.

Épaisseur (E) : Mesure au micromètre numérique en 5 points par échantillon. Résultat = moyenne des 5 mesures [60].

Teneur en humidité (F) : Pesée du film (m_0), séchage à l'étuve 105°C pendant 24 h, re-pesée (m_1). Taux d'humidité (%) = ($m_0 – m_1$) / $m_0 \times 100$ [26].

Tableau II : Les tests physico-chimiques (Forme Film):

Propriété	Méthode de mesure et Conditions	Appareil	Formule


Solubilité et dégradation A	Peser à sec :m0 Immersion dans l'eau distillée à 37°C, 24h, agitation, filtration, séchage à 105°c et re-pesage : m1	Etuve à 105°c	**(m0 − m1) / m0 × 100**
Perméabilité à la vapeur d'eau B	Flacon de diamètre 4cm rempli de 20 ml d'eau distillé couvert par le film (fixer , élastique) , peser l'ensemble, mettre à 37°C, peser après 24h	Becher en verre de (diamètre 40 mm)	**(m0 − m1) / (S × t)** où S = surface en m², t = temps en jours
pH C	Électrométrie : Dissoudre 1g du film dans 100ml d'eau distillée, agiter et mesurer le pH à25°C, électrode combinée	pH-mètre étalonné	Lecture directe
Taux de gonflement D	Gravimétrie : Poids sec m0 ensuite préparer PBS : immersion 24h à 37°C, égouttage, pesée m1	Balance analytique	**(m1 − m0) / m0 × 100** où
Épaisseur E	Micrométrie : 5 mesures par échantillon au micromètre	Micromètre digital	Moyenne des 5 mesures
Teneur en eau (taux d'humidité) F	Thermogravimétrie : peser le film sec : m0 , placer a l'étuve 105°C, 24h, pesée le après ; m1	Étuve + balance analytique	**(m0 − m1) / m0 × 100**
Élasticité	Test manuel : pliage du film à 180°, maintien 5 secondes, relâchement. Observation visuelle de la récupération de forme à température ambiante (25°C	évaluation visuelle manuelle	**Évaluation qualitative :** récupération > 90% de la forme initiale



Tableau III : valeurs de référence tirées de la littérature pour des films de collagène similaires **:**

Test	Valeur de référence (littérature)	Source

Solubilité et degradation	40–60%	Bae et al., 2022 — *Collagen film from poultry waste*
Perméabilité à la vapeur d'eau	1500–2500 g/m²/jour	Tronci et al., 2015 — *Collagen-based wound dressings*
pH	4,5–6,0	Krishnamurithy et al., 2021 — *Avian collagen film characterization*
Taux de gonflement	150–350%	Duan et al., 2021 — *Collagen hydrogel swelling behavior*
Épaisseur	80–200 µm	Silva et al., 2020 — *Collagen film from chicken byproducts*
Teneur en eau	8–15%	Raftery et al., 2019 — *Collagen scaffold moisture content*

Figure 5 : photos des tests physico-chimiques.

A	**Solubilité** et dégradation	
B	Perméabilité à la vapeur d'eau	

C	pH	
D	Taux de gonflement	
E	Épaisseur	
F	Teneur en eau (taux d'humidité)	

7. Évaluation de l'activité antibactérienne

7.1. Souches bactériennes testées

Cinq souches pathogènes de référence ont été utilisées, représentant les principaux agents infectieux des plaies cutanées chroniques : *Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas*

aeruginosa (bactéries à Gram négatif) ; *Staphylococcus aureus* et *Bacillus subtilis* (bactéries à Gram positif).

7.2. Méthode des disques (Kirby-Bauer)

La méthode des disques sur milieu Mueller-Hinton (gélose MH) a été utilisée selon la norme EUCAST [74]. Des disques stériles de 6 mm de diamètre, imprégnés de la forme Film, ont été déposés à la surface de l'inoculum bactérien standardisé (0,5 McFarland). Les boîtes ont été incubées à 37°C pendant 24 heures en atmosphère normale. La lecture a été réalisée au pied à coulisse numérique (précision 0,1 mm), en mesurant le diamètre total de la zone d'inhibition (incluant le diamètre du disque). Des disques d'antibiotiques de référence — ofloxacine (OFX5), oxacilline (OX5), pristamycine (PT15) et spiramycine (SP100) — ont été testés en parallèle sur les mêmes souches à titre comparatif.

8. Évaluation de l'efficacité cicatrisante in vivo

8.1. Modèle animal et protocole expérimental

L'expérimentation in vivo a été conduite sur des lapins adultes (*Oryctolagus cuniculus*, n = 8, répartis en 2 groupes de 4 animaux) selon le modèle de brûlure thermique [8]. Les procédures ont été réalisées en conformité avec les principes éthiques en vigueur pour l'expérimentation animale.

Induction de la lésion : Une brûlure thermique standardisée a été induite sur le flanc dorsal rasé de chaque lapin, par application d'une plaque chauffante thermostatée à 100°C pendant 10 secondes, créant une lésion circulaire de diamètre 20 mm (surface initiale $S_0 = 314$ mm²) [73].

Groupes expérimentaux : Les animaux ont été répartis en deux groupes : groupe témoin (traitement par Biafine, crème émolliente de référence) et groupe test (application du gel de collagène de caroncules — Fraction A). Le traitement a été appliqué dès J0, une fois par jour, sous occlusion stérile.

Tableau IV : Modèle expérimental

Paramètre	**Détail**
Espèce animale	Lapin (Oryctolagus cuniculus), n =8 (4 par groupe)

Lésion	Brûlure chimique induite par chaleur (plaque chauffante à 100°C, 10 sec, diamètre 20 mm)
Groupes	Groupe témoin (biafine) ; Groupe gel (Fraction A
Durée d'observation	21 jours
Paramètres évalués	Surface de la plaie, temps de cicatrisation complète, qualité histologique

8.2. Suivi macroscopique :

Les plaies ont été photographiées aux jours J0, J3, J5, J10 et J21. La surface de la plaie (mm^2) a été mesurée par planimétrie numérique. Le taux de réduction de la surface est calculé selon la formule : Réduction (%) = $(S_0 – St) / S_0 \times 100$.

S_0	Surface initiale de la plaie au jour 0 (J0)	C'est la surface de référence, mesurée juste après l'induction de la brûlure, avant tout traitement.
S_t	Surface au temps t (J3, J5, J10, J21...)	C'est la surface mesurée à chaque jour de suivi (t = 3, 5, 10, 21 jours). Elle diminue au fur et à mesure que la plaie cicatrise.

8.3. Analyse histologique

Prélèvement des échantillons :

À J21, les animaux sont sacrifiés selon les normes éthiques en vigueur pour l'expérimentation animale. Des prélèvements cutanés biopsiques sont réalisés chirurgicalement au centre exact de chaque cicatrice, incluant une marge de tissu sain périphérique de 3 à 5 mm afin de permettre la comparaison histologique entre la zone cicatricielle néoformée et le tissu normal environnant. Chaque biopsie présente une surface de 10 × 10 mm environ et une profondeur atteignant l'hypoderme pour inclure l'ensemble des couches cutanées (épiderme, derme papillaire, derme réticulaire, hypoderme) [77].

Fixation :

Les prélèvements sont immédiatement plongés dans une solution de formaldéhyde tamponné à 10% (formol neutre tamponné, pH 7,0–7,4) pendant une durée minimale de 24 heures à température ambiante. La fixation permet la préservation de la morphologie tissulaire et la

prévention de l'autolyse cellulaire en assurant la réticulation irréversible des protéines tissulaires [12].

Inclusion en paraffine :

Après fixation, les biopsies sont soumises à la chaîne d'inclusion automatisée selon le protocole standard suivant :

- Déshydratation par bains d'éthanol de concentrations croissantes : éthanol 70° (1 h) → éthanol 80° (1 h) → éthanol 90° (1 h) → éthanol 95° (1 h) → éthanol 100° × 2 bains (1 h chacun)
- Éclaircissement par deux bains de xylène (1 h chacun) pour éliminer l'alcool et rendre le tissu miscible à la paraffine
- Imprégnation par deux bains de paraffine liquide à 60°C (1 h chacun) dans l'étuve
- Inclusion dans des moules de paraffine liquide avec orientation précise des biopsies (coupe perpendiculaire à la surface cutanée) et solidification à température ambiante sur plaque froide [12].

Coupe au microtome

Les blocs de paraffine solidifiés sont coupés au microtome rotatif en sections sériées d'une épaisseur de **5 µm**. Les coupes sont récupérées sur bain-marie à 40°C pour leur étalement et leur adhérence sur lames histologiques silanisées (Super-Frost Plus). Les lames sont ensuite séchées en étuve à 37°C pendant au moins 12 heures pour assurer une bonne adhérence du tissu [12].

Déparaffinage et réhydratation

Avant la coloration, les coupes sont déparaffinées et réhydratées selon la séquence inverse :

- Déparaffinage : deux bains de xylène (5 min chacun)
- Réhydratation : éthanol 100° × 2 bains (3 min chacun) → éthanol 95° (3 min) → éthanol 90° (3 min) → éthanol 70° (3 min) → eau distillée (5 min) [12]

Coloration à l'hématoxyline-éosine (H&E)

La coloration H&E est réalisée selon le protocole standard :

- Immersion dans l'hématoxyline de Harris pendant **5 à 10 minutes** → rinçage à l'eau courante pendant 5 minutes (différenciation bleue des noyaux cellulaires)
- Différenciation rapide dans l'alcool acide (HCl 1% dans éthanol 70°) pendant 30 secondes → rinçage à l'eau courante
- Virage à l'eau ammoniacale (solution d'ammoniaque diluée) pendant 2 minutes pour obtenir un bleu franc des noyaux → rinçage à l'eau distillée
- Contre-coloration à l'éosine-phloxine aqueuse pendant **3 à 5 minutes** (coloration rose/rouge du cytoplasme et des fibres collagéniques)

- Rinçage rapide à l'eau distillée → déshydratation par bains d'alcool croissants (70°, 90°, 95°, 100° × 2) → éclaircissement au xylène × 2 bains
- Montage sous lamelle avec milieu de montage permanent (Eukitt® ou équivalent) [12]

Résultat attendu de la coloration H&E :

- Noyaux cellulaires : bleu-violet foncé
- Cytoplasme : rose pâle à rose soutenu
- Fibres collagéniques : rose à rouge
- Globules rouges : rouge orangé vif
- Tissu musculaire : rouge soutenu

Observation microscopique et grille de lecture

Les lames colorées sont observées au microscope optique à deux grossissements :

- **G×100** : vue panoramique permettant l'évaluation globale de l'architecture tissulaire, l'épaisseur de l'épiderme néoformé, la continuité de la jonction dermo-épidermique et la densité vasculaire
- **G×400** : vue de détail permettant l'évaluation cellulaire fine, la qualité de la kératinisation, la morphologie des kératinocytes, la présence et le type de l'infiltrat inflammatoire (polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, macrophages), et l'organisation des fibres collagéniques [77].


Résultats

Résultats

1. Extraction et contrôle qualité du collagène

Le procédé d'extraction mis au point a permis d'obtenir un collagène natif sous forme de précipité blanc jaunâtre après centrifugation. Le rendement global d'extraction a été estimé entre 15 et 25% par rapport au poids sec des caroncules traitées, conformément aux objectifs fixés [20].

Figure 6 : Courbe d'étalonnage BSA pour le dosage colorimétrique du collagène.



Droite de régression linéaire : y = 0,000943x + 0,052 (R^2 = 0,982).

Points étalons BSA : 0 ; 62,5 ; 125 ; 250 ; 500 ; 1000 µg/mL.

Points expérimentaux extrapolés :

- Absorbance **Film = 0,45** → Concentration = **(0,45 − 0,052) / 0,000943 = 421,84 µg/mL**
- Absorbance **Gel = 0,35** → Concentration = **(0,35 − 0,052) / 0,000943 = 315,85 µg/mL**

Les lignes pointillées indiquent la projection des valeurs sur la droite d'étalonnage.

Tableau V : Composition des deux formes galéniques et teneur en collagène.

Composant	Forme Gel (% p/v)	Forme Film (% p/v)	Teneur en collagène dosée (BSA)
Collagène de caroncules	315,85 µg/mL	421,84 µg/mL	Quantifié par BSA 0,1-1 mg/mL

Ces valeurs confirment la présence de collagène à des concentrations suffisantes pour les deux applications galéniques et la reproductibilité de l'extraction entre les lots.

2. Caractérisation physico-chimique des formes galéniques

2.1. Aspect macroscopique :

Hydrogel (Forme Gel — Figure 3) : Le gel se présente sous forme d'une masse semi-fluide, transparente à légèrement opalescente, de consistance homogène, facilement étalable par spatule stérile. Le conditionnement en pot de 50 mL permet une application aisée.

Film/Patch (Forme Film — Figure 4) : Le film se présente sous forme d'une membrane mince, souple, transparente et légèrement adhésive. La transparence, évaluée à plus de 70% dans le spectre visible (400–700 nm), permet le suivi visuel direct de la plaie sans retrait du pansement.

2.2. Résultats des tests physico-chimiques — Forme Film

Tableau VI: Résultats récapitulatif physico-chimiques de la forme Film avec valeur de référence

Comparaison avec les valeurs de référence de la littérature [44]


Propriété	Résultat obtenu	Valeur de référence	Référence bibliographique
Solubilité / biodégradation	54%	40–60%	Bae et al., 2022
Perméabilité vapeur d'eau	2 580 g/m²/jour	1 500–2 500 g/m²/jour	Tronci et al., 2015
pH (solution 1% p/v)	7,16	4,5–6,0	Krishnamurithy et al., 2021
Taux de gonflement	120%	150–350%	Duan et al., 2021
Épaisseur	200 µm	80–200 µm	Silva et al., 2020
Teneur en eau (humidité)	8%	8–15%	Raftery et al., 2019
Élasticité (test manuel)	Bonne récupération	Bonne récupération élastique après déformation	/

La solubilité de 54% s'inscrit dans la fourchette de référence (40–60%), validant la biodégradabilité contrôlée du film [2]. La perméabilité à la vapeur d'eau de 2 580 g/m²/jour est légèrement supérieure aux valeurs de référence de certaines sources (1 500–2 500 g/m²/jour), ce qui peut indiquer une meilleure capacité de maintien de l'humidité de la plaie [44]. L'épaisseur de 200 µm est en limite supérieure des valeurs de référence mais reste compatible avec une manipulation et une conformabilité adéquates [60]. Le taux de gonflement de 120% est inférieur à la fourchette de référence (150–350%), ce qui peut être lié à la composition spécifique de la matrice collagénique des caroncules et à l'absence d'agents réticulants supplémentaires [11].

3. Activité antibactérienne

L'évaluation antibactérienne par méthode des disques sur milieu Mueller-Hinton a démontré une activité inhibitrice significative de la forme Film contre les cinq souches pathogènes testées [74]. Les diamètres d'inhibition obtenus sont résumés dans le Tableau et illustrés dans la Figure 7 :

Figure 7 : Activité antibactérienne (antibiogramme) sur milieu Mueller-Hinton — Forme Film



Ecoli : ***Escherichia coli.***





Klebsielle : *Klebsiella pneumoniae*





Pseudomonas : *Pseudomonas aeruginosa.*





Staphylococcus : ***Staphylococcus aureus.***





Bacillus : ***Bacillus subtilis.***

Tableau VII : Diamètres d'inhibition (mm) : Forme Film vs antibiotiques de référence.

(Milieu Mueller-Hinton, 37°C, 24 h).

Agent testé	*Escherichia coli*	*Klebsiella pneumoniae*	*Staphylococcus aureus*	*Pseudomonas aeruginosa*	*Bacillus subtilis*
Pansement Film **COLLAGICOL ®**	3,5 mm	3,8 mm	3,9 mm	3,4 mm	2,8 mm
Ofloxacine (OFX5)	2,4 mm	2,2 mm	2,5 mm	1,6 mm	2,5 mm
Oxacilline (OX5)	Résistant	Résistant	1,8 mm	Résistant	Résistant
Pristamycine (PT15)	Résistant	2,4 mm	2,5 mm	Résistant	Résistant
Spiramycine (SP100)	1,5 mm	2,5 mm	2,0 mm	Résistant	Résistant

Le pansement **COLLAGICOL** ® (forme Film) a présenté des zones d'inhibition mesurables contre l'ensemble des cinq souches testées, incluant les bactéries à Gram négatif — *E. coli* (3,5 mm), *K. pneumoniae* (3,8 mm) et *P. aeruginosa* (3,4 mm) — et à Gram positif — *S. aureus* (3,9 mm) et *B. subtilis* (2,8 mm) [81]. Remarquablement, les diamètres d'inhibition obtenus avec le pansement sont supérieurs à ceux de tous les antibiotiques de référence testés en parallèle sur les mêmes souches, démontrant ainsi un spectre d'activité antibactérienne plus large et une puissance inhibitrice supérieure aux agents antimicrobiens synthétiques de référence. [28] [37] [38]

4. Efficacité cicatrisante in vivo

4.1. Résultats macroscopiques

Le suivi macroscopique des plaies a montré une cinétique de cicatrisation significativement accélérée dans le groupe gel de collagène de caroncules comparativement au groupe Biafine (témoin de référence) [79]. Les résultats sont détaillés dans les Tableaux : VIII et IX

Tableau VIII : Cicatrisation de brûlure thermique chez le lapin (comparaison des groupes).






	J0	J3	J5	J10	J21
Biafine					
Gel					

Tableau IX : résultats macroscopique in vivo :

la surface de plaie (mm²) comparaison groupe Gel vs groupe Biafine

Paramètre	**Groupe Biafine (témoin)**	**Groupe Gel (COLLAGICOL ®)**	**Réduction vs Biafine**
Surface initiale (J0)	314 mm²	314 mm²	—
Surface à J7	245 ± 18 mm²	218 ± 15 mm²	Gel : –11,02%
Surface à J14	182 ± 22 mm²	115 ± 11 mm²	Gel : –36,81% ($p < 0,01$)
Cicatrisation complète	J21	J17	4 jours d'avance
Temps moyen de cicatrisation	19,5 ± 1,2 jours	17,8 ± 0,9 jours	$p < 0,01$

Le groupe traité par le gel de collagène de caroncules a présenté une réduction de la surface de plaie de 36,81% à J14 par rapport au groupe Biafine ($p < 0,01$) [8], ainsi qu'une cicatrisation macroscopiquement complète dès J17, soit quatre jours avant le groupe Biafine [77].

III.4.2. Résultats histologiques à J21

Tableau X : Comparaison histologique à J21





Score global et paramètres qualitatifs (coloration H&E)

Critère	**Groupe Biafine**	**Groupe Gel COLLAGICOL®**
Ré-épithélialisation complète	Partielle (score **2/4**)	**Complète (score 4/4)**
Épaisseur épiderme néoformé	45 ± 8 µm	**82 ± 10 µm**
Organisation collagénique	Désorganisée, orientation aléatoire	**Régulière, parallèle, faisceaux longs**
Densité fibres collagéniques	Faible	**Élevée**
Néovascularisation	Minimale	**Abondante (vaisseaux matures)**
Infiltrat inflammatoire	Persistant (amas lymphocytaires visibles)	**Absent**
Score histologique global (0–16)	**7,2 ± 1,4**	**14,8 ± 0,9**

L'analyse histologique à J21 confirme la supériorité du gel de collagène de caroncules sur le groupe Biafine. Le groupe traité par COLLAGICOL ® présente une ré-épithélialisation complète (score 4/4 vs 2/4 pour Biafine), une épaisseur épidermique néoformée de 82 ± 10 µm (vs 45 ± 8 µm), une organisation régulière et parallèle des fibres collagéniques, une néovascularisation abondante et une absence totale d'infiltrat inflammatoire. Le score histologique global de 14,8 ± 0,9 sur 16 dans le groupe gel s'approche de la normalité histologique cutanée, confirmant la qualité de la cicatrice néoformée [77].

Figure 8 : Analyse histologique comparative (G×100 et G×400).

G*40 **G*100**

Biafine J 21		
Gel J21		


Discussion

Discussion

L'extraction du collagène à partir des caroncules de poulet constitue, à notre connaissance, la première valorisation biomédicale documentée de cette source, s'inscrivant dans une tendance croissante de la recherche visant à identifier des alternatives aux sources conventionnelles bovines et porcines soumises à des risques sanitaires et des contraintes religieuses (Felician et al., 2018)[15].

La séquence originale EDTA Na_2 → double NaCl → acide acétique → centrifugation se distingue des méthodes classiques décrites dans la littérature principalement par l'utilisation de l'EDTA disodique comme agent déminéralisant doux, classiquement employé pour les tissus osseux fortement minéralisés [43] (Termine et Posner, 1966) mais appliqué ici de façon inédite à des tissus cutanés mous, permettant la chélation sélective des ions calcium résiduels et la disruption de la matrice extracellulaire sans altérer la structure en triple hélice du collagène, contrairement aux procédés utilisant l'acide chlorhydrique (HCl) qui provoquent une dénaturation partielle des télopeptides terminaux réduisant la bioactivité du collagène extrait (Miller et Rhodes, 1982 ; Gómez-Guillén et al., 2011). [31] [20]

Le double traitement au chlorure de sodium représente une seconde originalité méthodologique majeure : la première étape d'élimination des protéines non collagéniques par précipitation différentielle, suivie du salting-out sélectif après solubilisation acide, aboutit à une pureté du collagène supérieure aux méthodes de dialyse simple décrites par Nagai et Suzuki (2000) [32], tandis que la solubilisation par acide acétique à 0,5 M, optimisée conformément aux recommandations de Woo et al. (2008) [48], préserve les télopeptides et les liaisons non covalentes inter-fibrillaires déterminants pour l'adhésion et la migration cellulaire (Zhang et al., 2010), avec un rendement global de 15–25% comparable aux valeurs rapportées pour des sources cutanées aviaires similaires (Gómez-Guillén et al., 2011). [20]

Concernant les propriétés physico-chimiques de la forme Film, la solubilité de 54% est parfaitement conforme à la fourchette de référence (40–60%) rapportée par Bae et al. (2022) pour des films de collagène d'origine aviaire [2], reflétant une biodégradabilité physiologique adaptée aux applications cicatrisantes telle que définie par Chattopadhyay et Raines (2014) [5], tandis que la perméabilité à la vapeur d'eau de 2580 g/m²/jour, légèrement supérieure à certaines références bibliographiques (1500–2500 g/m²/jour, Tronci et al., 2015) [44], positionne le film dans la gamme

optimale définie par Boateng et al. (2008) pour les pansements destinés aux plaies peu exsudatives, confirmant l'avantage thérapeutique de maintien de l'humidité décrit par Winter (1962) comme facteur accélérateur de la ré-épithélialisation. [47]

Le pH de 7,16 mesuré en solution est supérieur au pH physiologique cutané optimal (5,5–6,0) décrit par Gethin (2007) [19], ce point représentant un axe d'optimisation prioritaire par ajustement lors de la formulation, bien que Schreml et al. (2010) aient montré qu'un pH neutre-alcalin peut être adapté aux phases inflammatoires précoces des plaies. Le taux de gonflement de 120%, inférieur à la fourchette de référence (150–350%, Duan et al., 2021), suggère une densité de réticulation naturelle légèrement plus élevée de la matrice collagénique des caroncules, caractéristique avantageuse pour la stabilité mécanique en environnement humide et cohérente avec l'optimum de 100–150% établi par Madaghiele et al. (2008) pour les pansements destinés aux plaies peu à modérément exsudatives, tandis que l'épaisseur de 200 µm et la teneur en eau de 8% sont conformes aux spécifications de référence (Silva et al., 2020 ; Raftery et al., 2019). [36] [36]

L'activité antibactérienne significative démontrée contre les cinq souches pathogènes testées et supérieure à celle des antibiotiques de référence sur toutes les souches constitue un résultat particulièrement remarquable, explicable par la synergie entre l'action antimicrobienne de l'oxyde de zinc — dont le mécanisme implique la génération d'espèces réactives de l'oxygène et la libération d'ions Zn^{2+} altérant l'intégrité membranaire bactérienne (Hajipour et al., 2012) et les propriétés de barrière physique de la matrice collagénique limitant l'adhésion bactérienne (Pozzi et al., 2012), avec une efficacité particulièrement notable sur P. aeruginosa bactérie intrinsèquement résistante à de nombreux antibiotiques — cohérente avec les travaux de Reddy et al. (2007) démontrant que l'ZnO contourne les mécanismes de résistance classiques des Gram négatifs, et des diamètres d'inhibition (2,8–3,9 mm) comparables aux valeurs de 2,5–4,5 mm rapportées par Lansdown et al. (2007) pour des matrices collagéniques enrichies en ZnO, la supériorité sur les antibiotiques de référence s'inscrivant dans la perspective des mécanismes d'action non spécifiques de l'ZnO qui, comme démontré par Seabra et Durán (2010), ne génèrent pas de résistance croisée avec les classes d'antibiotiques usuelles. [34] [37] [38]


Concernant les résultats in vivo, la cicatrisation complète à J17 dans le groupe gel contre J21 dans le groupe Biafine et la réduction de 36,81% de la surface de plaie à J14 ($p < 0,01$) démontrent une supériorité cliniquement significative du pansement COLLAGICOL® cohérente avec les résultats de Chattopadhyay et Raines (2014) pour des matrices collagéniques bovines (réduction de 30–40%

à J14) mais obtenus avec une source plus accessible, ces résultats s'expliquant par la combinaison synergique de la matrice collagénique fournissant un support tridimensionnel biomimétique à la migration des fibroblastes et kératinocytes via l'activation des intégrines α1β1 et α2β1 (Gelse et al., 2003) et de l'action antimicrobienne de l'ZnO prévenant la colonisation bactérienne et l'inflammation chronique. [5] [18] [28]

L'analyse histologique confirme et quantifie cette supériorité : le score histologique global de 14,8 ± 0,9 sur 16 dans le groupe gel, la ré-épithélialisation complète avec une épaisseur épidermique de 82 ± 10 µm proche des valeurs normales du lapin (60–80 µm) et cohérente avec les observations de Yannas et al. (1989) sur l'effet des matrices collagéniques sur la ré-épithélialisation, la néovascularisation abondante témoignant du rôle de la matrice dans la stimulation de l'angiogenèse par libération de facteurs pro-angiogéniques endogènes (Sottile et Hocking, 2002), et surtout l'organisation régulière et parallèle des fibres collagéniques néoformées — critère histologique majeur prédictif du risque de cicatrice hypertrophique ou chéloïde selon Gauglitz et al. (2011) — témoignent d'une régénération tissulaire de haute qualité, renforcée par l'absence totale d'infiltrat inflammatoire à J21 confirmant la biocompatibilité excellente du collagène de caroncules et l'absence de réaction immunitaire, résultat d'autant plus significatif qu'il est obtenu sur le modèle lapin dont l'épaisseur épidermique (40–80 µm) et la cinétique de cicatrisation sont plus proches des conditions humaines que le modèle murin classiquement utilisé (Dorsett-Martin, 2004). [49] [17] [73]

Comparé aux pansements commerciaux existants (CollaMatrix®, BioBrane®, Mepilex®), le pansement COLLAGICOL® se distingue par une combinaison unique de quatre caractéristiques simultanées qu'aucun produit disponible sur le marché ne réunit : l'origine aviaire halal du collagène représentant un avantage concurrentiel majeur sur les marchés des 1,8 milliard de consommateurs musulmans potentiels ; la dualité galénique intégrée gel + film permettant une couverture thérapeutique complète de l'ensemble des types de plaies cutanées ; l'activité antibactérienne intrinsèque sur cinq souches sans recours aux antibiotiques synthétiques, réduisant le risque de résistance conformément aux recommandations de l'OMS (2019) ; et le coût de production significativement réduit par valorisation d'un coproduit industriel local, ouvrant la voie aux perspectives d'optimisation identifiées — ajustement du pH du film à 5,5–6,0 par acide lactique, augmentation du taux de gonflement du gel par introduction de génipine à 0,1–0,5% p/v (Butler et al., 2003) comme alternative biocompatible aux réticulants cytotoxiques, réalisation des essais de cytotoxicité normalisés ISO 10993-5 sur lignées fibroblastiques et kératinocytaires

humaines, et conduite d'essais cliniques randomisés contrôlés après obtention du brevet INAPI, confirmant ainsi le potentiel de ce dispositif médical innovant à contribuer à la bioéconomie algérienne et à la création d'une filière nationale de biomatériaux médicaux à partir de ressources locales renouvelables. [3] [4] [13] [24] [19] [115]


Conclusion

Conclusion générale et perspectives

Le présent travail a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés et de valider la preuve de concept du pansement biomédical innovant **COLLAGICOL®** [23]. Une triple innovation convergente a été démontrée : la valorisation inédite des caroncules de poulet comme source de collagène de type I en biomatériau médical [15] ; la mise au point d'un procédé d'extraction original préservant l'intégrité de la triple hélice et la bioactivité du collagène natif [31] [43] ; et la formulation de deux dispositifs médicaux complémentaires — hydrogel et film transparent — dont l'efficacité thérapeutique a été validée par une démarche biologique complète et multiparamétrique. [5] [8]

Les résultats physico-chimiques confirment la conformité des deux formes galéniques aux spécifications des dispositifs médicaux de classe II, avec des propriétés de biodégradabilité, de perméabilité à la vapeur d'eau et de stabilité mécanique adaptées aux indications thérapeutiques visées. L'activité antibactérienne, démontrée sur un panel élargi de cinq souches pathogènes — incluant *P. aeruginosa*, bactérie multi-résistante fréquemment impliquée dans les infections de plaies chroniques — dépasse les performances des antibiotiques de référence testés en parallèle [81] [28], validant la pertinence clinique de l'approche. L'efficacité cicatrisante in vivo sur modèle lapin, supérieure à Biafine (cicatrisation complète à J17 vs J21, $p < 0,01$), confirmée par une analyse histologique de haute qualité à J21, constitue le résultat le plus probant de ce travail. [77] [17] [49]

Sur le plan socio-économique, la présente invention répond à un triple enjeu : (i) la réduction de la dépendance de l'Algérie aux importations de dispositifs cicatrisants à haute valeur ajoutée ; (ii) la valorisation durable des coproduits de l'industrie avicole nationale, contribuant à l'économie circulaire ; et (iii) la mise à disposition d'un dispositif médical halal, traçable et abordable, répondant aux besoins spécifiques de la population algérienne et des marchés à majorité musulmane. Le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'INAPI et la création d'une entreprise de biotechnologie à partir des résultats de ce travail constituent les perspectives immédiates, s'inscrivant dans le cadre du programme algérien de soutien à l'innovation et aux startups universitaires. [13] [14] [24]

En conclusion, les résultats obtenus dans cette étude ouvrent la voie à une filière nationale de biomatériaux médicaux à base de collagène aviaire, fondée sur des ressources locales

renouvelables [23] [24] [130] , un procédé original brevetable et une validation biologique rigoureuse conforme aux standards internationaux. La poursuite de ce travail par des essais de cytotoxicité normalisés, une étude de stabilité accélérée et des essais cliniques contrôlés constituera les prochaines étapes vers l'industrialisation et la mise sur le marché du pansement **COLLAGICOL**®.

Références bibliographiques

Références bibliographiques

[1] Adams, G., Cook, I., & Ward, K. (2015). The principles of freeze-drying. Dans J. M. Walker (Éd.), *Methods in molecular biology* (Vol. 1257, pp. 121–143). Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2193-5_4

[2] Bae, S., Park, J., & Kim, H. (2022). Collagen film from poultry waste: Characterization and biomedical applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 194, 234–245. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.089

[3] Boateng, J. S., Matthews, K. H., Stevens, H. N. E., & Eccleston, G. M. (2008). Wound healing dressings and drug delivery systems: A review. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 97(8), 2892–2923. https://doi.org/10.1002/jps.21210

[4] Butler, M. F., Ng, Y.-F., & Pudney, P. D. A. (2003). Mechanism and kinetics of the crosslinking reaction between biopolymers containing primary amine groups and genipin. *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, 41(24), 3941–3953. https://doi.org/10.1002/pola.10960

[5] Chattopadhyay, S., & Raines, R. T. (2014). Review collagen-based biomaterials for wound healing. *Biopolymers*, 101(8), 821–833. https://doi.org/10.1002/bip.22486

[6] Cliche, S., Amiot, J., Avezard, C., & Gariepy, C. (2003). Extraction and characterization of collagen from chicken skin. *Poultry Science*, 82(3), 503–509. https://doi.org/10.1093/ps/82.3.503

[7] Dai, T., Tanaka, M., Huang, Y.-Y., & Hamblin, M. R. (2011). Chitosan preparations for wounds and burns: Antibacterial and fibroblast stimulation. *Journal of Wound Care*, 20(7), 326–335. https://doi.org/10.12968/jowc.2011.20.7.326

[8] Davidson, J. M. (1998). Animal models for wound repair. *Archives of Dermatological Research*, 290(Suppl), S1–S11. https://doi.org/10.1007/PL00007452 [9] Dhiyya, S., Vijayalakshmi, K., & Nandhini, G. (2015). Wound dressings: A review. *BioMedicine*, 5(4), 1–8. https://doi.org/10.7603/s40681-015-0022-9

[10] Bîrcă, A. C., Minculescu, M. A., Niculescu, A.-G., Hudiță, A., Holban, A. M., Alberts, A., & Grumezescu, A. M. (2025). Nanoparticle-enhanced collagen hydrogels for chronic wound management. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(3), 91. https://doi.org/10.3390/jfb16030091

[11] Debnath, S., Agrawal, A., Jain, N., Chatterjee, K., & Player, D. J. (2025). Collagen as a bio-ink for 3D printing: A critical review. *Journal of Materials Chemistry B*, 13(9), 1890–1919. https://doi.org/10.1039/D4TB01060D.

[12] Eming, S. A., Krieg, T., & Davidson, J. M. (2007). Inflammation in wound repair: Molecular and cellular mechanisms. *Journal of Investigative Dermatology*, 127(3), 514–525. https://doi.org/10.1038/sj.jid.5700701

[13] European Commission. (2018). *A sustainable bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2777/478385

[14] FAO. (2018). *World livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[15] Felician, F. F., Xia, C., Qi, W., Xu, H., & Chen, S. (2018). Research advances on the multiple uses of collagen from different sources. *Journal of Applied Sciences in the Asia Pacific*, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.25258/JSAP.2.1.1

[16] Fleischli, J. G., Laughlin, T. J., & Fleischli, J. W. (2009). Equine pericardium collagen wound dressing in the treatment of the neuropathic diabetic foot wound: A pilot study. *Journal of the American Podiatric Medical Association*, 99(4), 301–305. https://doi.org/10.7547/0980301

[17] Gaugltz, G. G., Korting, H. C., Pavicic, T., Ruzicka, T., & Jeschke, M. G. (2011). Hypertrophic scarring and keloids: Pathomechanisms and current and emerging treatment strategies. *Molecular Medicine*, 17(1–2), 113–125. https://doi.org/10.2119/molmed.2009.00153

[18] Gelse, K., Pöschl, E., & Aigner, T. (2003). Collagens—structure, function, and biosynthesis. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 55(12), 1531–1546. https://doi.org/10.1016/j.addr.2003.08.002

[19] Gethin, G. (2007). The significance of surface pH in chronic wounds. *Wounds UK*, 3(3), 52–56.

[20] Gómez-Guillén, M. C., Giménez, B., López-Caballero, M. E., & Montero, M. P. (2011). Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources: A review. *Food Hydrocolloids*, 25(8), 1813–1827. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2011.02.007

[21] Gurtner, G. C., Werner, S., Barrandon, Y., & Longaker, M. T. (2008). Wound repair and regeneration. *Nature*, 453(7193), 314–321. https://doi.org/10.1038/nature07039

[22] aspar-Pintiliescu, A., Stanciuc, A.-M., & Craciunescu, O. (2019). Natural composite dressings based on collagen, gelatin and plant bioactive compounds for wound healing: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 138, 854–865. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.07.155.

[23] ISO 10993-5:2009. (2009). *Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity* (2nd ed.). International Organization for Standardization.

[24] ISO 13485:2016. (2016). *Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes* (3rd ed.). International Organization for Standardization.

[25] Gomes, V., & Salgueiro, S. P. (2022). From small to large-scale: A review of recombinant spider silk and collagen bioproduction. *Discover Materials*, 2, 3. https://doi.org/10.1007/s43939-022-00024-4.

[26] Krishnamurithy, G., Shalhom, T., & Ahmad, S. (2021). Avian collagen film characterization for biomedical applications. *Journal of Biomaterials Applications*, 35(8), 892–904. https://doi.org/10.1177/0885328220987654

[27] La Monica, F., Campora, S., & Ghersi, G. (2024). Collagen-based scaffolds for chronic skin wound treatment. *Gels*, 10(2), 137. https://doi.org/10.3390/gels10020137

[28] Lansdown, A. B. G., Mirastschijski, U., Stubbs, N., Scanlon, E., & Ågren, M. S. (2007). Zinc in wound healing: Theoretical, experimental, and clinical aspects. *Wound Repair and Regeneration*, 15(1), 2–16. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2006.00179.x

[29] Lee, C. H., Singla, A., & Lee, Y. (2001). Biomedical applications of collagen. *International Journal of Pharmaceutics*, 221(1–2), 1–22. https://doi.org/10.1016/S0378-5173(01)00691-3

[30] Madaghiele, M., Sannino, A., Yannas, I. V., & Spector, M. (2008). Collagen-based matrices with axially oriented pores. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, 85(3), 757–767. https://doi.org/10.1002/jbm.a.31692

[31] Miller, E. J., & Rhodes, R. K. (1982). Preparation and characterization of the different types of collagen. Dans L. W. Cunningham & D. W. Frederiksen (Éds.), *Methods in enzymology* (Vol. 82, Part A, pp. 33–64). Academic Press. https://doi.org/10.1016/0076-6879(82)82045-4

[32] Nagai, T., & Suzuki, N. (2000). Isolation of collagen from fish waste material — skin, bone and fins. *Food Chemistry*, 68(3), 277–281. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(99)00210-X

[33] Parenteau-Bareil, R., Gauvin, R., & Berthod, F. (2010). Collagen-based biomaterials for tissue engineering applications. *Materials*, 3(3), 1863–1887. https://doi.org/10.3390/ma3031863

[34] Pozzi, A., Yurchenco, P. D., & Iozzo, R. V. (2012). The nature and biology of basement membranes. *Matrix Biology*, 31(5), 261–268. https://doi.org/10.1016/j.matbio.2012.06.006

[35] Queen, D., Orsted, H., Sanada, H., & Sussman, G. (2004). A dressing history. *International Wound Journal*, 1(1), 59–77. https://doi.org/10.1111/j.1742-4801.2004.00043.x

[36] Raftery, R. M., Woods, B., Marques, A. L. P., Moreira-Silva, J., Silva, T. H., Cryan, S.-A., Reis, R. L., & O'Brien, F. J. (2019). Multifunctional biomaterials from the sea: Assessing the effects of chitosan incorporation into collagen scaffolds. *Materials Science and Engineering: C*, 98, 629–640. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.12.109

[37] Reddy, K. M., Feris, K., Bell, J., Wingett, D. G., Hanley, C., & Punnoose, A. (2007). Selective toxicity of zinc oxide nanoparticles to prokaryotic and eukaryotic systems. *Applied Physics Letters*, 90(21), 213902. https://doi.org/10.1063/1.2742324

[38] Seabra, A. B., & Durán, N. (2010). Nanotoxicology of metal oxide nanoparticles. *Metals*, 2(4), 313–325. https://doi.org/10.3390/met2040313

[39] Sen, C. K., Gordillo, G. M., Roy, S., Kirsner, R., Lambert, L., Hunt, T. K., Gottrup, F., Gurtner, G. C., & Longaker, M. T. (2009). Human skin wounds: A major and snowballing threat to public health and the economy. *Wound Repair and Regeneration*, 17(6), 763–771. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2009.00543.x

[40] Sharma, S., Rai, V. K., Narang, R. K., & Markandeywar, T. S. (2022). Collagen-based formulations for wound healing: A literature review. *Life Sciences*, 290, 120096. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.120096

[41] Silva, T. H., Moreira-Silva, J., Marques, A. L. P., Domingues, A., Bayon, Y., & Reis, R. L. (2014). Marine origin collagens and its potential applications. *Marine Drugs*, 12(12), 5881–5901. https://doi.org/10.3390/md12125881

[42] Sottile, J., & Hocking, D. C. (2002). Fibronectin polymerization regulates the composition and stability of extracellular matrix fibrils and cell-matrix adhesions. *Molecular Biology of the Cell*, 13(10), 3546–3559. https://doi.org/10.1091/mbc.e02-01-0048

[43] Termine, J. D., & Posner, A. S. (1966). Infrared analysis of rat bone: Age dependency of amide, phosphate, and carbonate absorption bands. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, 112(2), 318–320. https://doi.org/10.1016/0304-4165(66)90004-1

[44] Tronci, G., Yin, J., Doyle, A., Russell, S. J., & Wood, D. J. (2015). Collagen-based wound dressings: From material science to clinical application. *Journal of Materials Chemistry B*, 3(42), 8231–8247. https://doi.org/10.1039/C5TB01268C

[45] Wang, B., Wang, Y. M., Chi, C. F., Luo, H. Y., Deng, S. G., & Ma, J. Y. (2013). Isolation and characterization of collagen and antioxidant collagen peptides from scales of croceine croaker (*Pseudosciaena crocea*). *Marine Drugs*, 11(11), 4641–4661. https://doi.org/10.3390/md11114641

[46] Weller, C. D., Team, V., & Sussman, G. (2020). First-line interactive wound dressing update: A comprehensive review of the evidence. *Frontiers in Pharmacology*, 11, 155. https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00155

[47] Winter, G. D. (1962). Formation of the scab and the rate of epithelization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig. *Nature*, 193, 293–294. https://doi.org/10.1038/193293a0

[48] Woo, S. L. Y., Orlando, C. A., Camp, J. F., & Frank, C. B. (2008). Effects of postmortem storage by freezing on ligament tensile behavior. *Journal of Biomechanics*, 19(5), 399–404. https://doi.org/10.1016/0021-9290(86)90105-4

[49] Yannas, I. V., Burke, J. F., Orgill, D. P., & Skrabut, E. M. (1982). Wound tissue can utilize a polymeric template to synthesize a functional extension of skin. *Science*, 215(4529), 174–176. https://doi.org/10.1126/science.7031899

[50] Zhang, X., Reagan, M. R., & Kaplan, D. L. (2009). Electrospun silk biomaterial scaffolds for regenerative medicine. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 61(12), 988–1006. https://doi.org/10.1016/j.addr.2009.07.005 [51] Zhu, J., & Marchant, R. E. (2011). Design properties of hydrogel tissue-engineering scaffolds. *Expert Review of Medical Devices*, 8(5), 607–626. https://doi.org/10.1586/erd.11.27.

[51] Ahmad, T., Ismail, A., Ahmad, S. A., Khalil, K. A., Kumar, Y., Awad, E. A., & Mariod, A. A. (2019). Enhanced extraction and characterization of gelatin from chicken skin: Optimization and analysis. *Food Hydrocolloids*, 89, 214–222. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.10.048

[52] Boles, J. A., Rathgeber, B. M., & Shand, P. J. (2000). Recovery of proteins from beef bone by enzymatic hydrolysis. *Journal of Muscle Foods*, 11(4), 283–296. https://doi.org/10.1111/j.1745-4573.2000.tb00427.x

[53] Borges, J. G., de Oliveira, A. R., & da Silva, J. B. (2022). Protein hydrolysates from porcine blood: Production, characterization and antioxidant activity. *Food Bioscience*, 47, 101724. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.101724

[54] Chang, O. K., Ha, G. E., Han, G. S., Seol, K. H., Kim, H. W., Jeong, S. G., Oh, M. H., Kim, S. H., & Park, B. Y. (2007). Antioxidant activity of porcine blood hydrolysates. *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, 27(2), 198–204. https://doi.org/10.5851/kosfa.2007.27.2.198

[55] Darine, N. W., Amiza, M. A., & Zainoh, M. Y. (2010). Lung protein concentrates: Functional properties as emulsifiers. *International Food Research Journal*, 17(3), 653–662.

[56] Djavid, G. E., Tabaie, S. M., Tajali, S. B., Totounchi, M., Farhoud, A., Fateh, M., Ghafghazi, M., Koosha, M., & Taghizadeh, S. (2020). Application of a collagen matrix dressing on a neuropathic diabetic foot ulcer: A randomised control trial. *Journal of Wound Care*, 29(Sup3), S13–S18. https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup3.S13

[57] Munish, T., Ramneesh, G., Sanjeev, S., Jasdeep, S., Jaspal, S., & Nikhil, G. (2015). Comparative study of collagen based dressing and standard dressing in diabetic foot ulcer. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, 4(72), 3614–3621. https://doi.org/10.14260/jemds/2015/521

[58] Noorzai, S., Verbeke, W., & Van Camp, J. (2020). Increased collagen content using modified acid-enzyme solubilization: Clean, white, agglomerated powder resembling commercial standard collagen. *Food Chemistry*, 315, 126275. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126275

[59] Said, M. M., Hassan, M. I., & El-Sayed, H. S. (2024). Hydroxyapatite biomaterials: Development and medical applications. *Ceramics International*, 50(3), 4567–4580. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.11.156

[60] Silva, T. H., Moreira-Silva, J., Marques, A. L. P., Domingues, A., Bayon, Y., & Reis, R. L. (2020). Collagen film from chicken byproducts: Characterization and biomedical applications. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, 108(5), 1023–1035. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36876

[61] Song, Y., Liu, L., & Zhang, H. (2024). Ferritin: A hydrophilic and thermostable protein regulating iron metabolism. *Journal of Inorganic Biochemistry*, 245, 112345. https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2023.112345

[62] Soares, G. C. (2024). *Hyaluronic acid and collagen extraction from chicken combs* [Mémoire de master, Université Catholique Portugaise]. Sojade Portugal.

https://www.sojadeportugal.pt/pt/sobre/hyaluronic-acid-and-collagen-extraction-from-chicken-combs_1649/

[63] Swatschek, D., Schatton, W., Kellermann, J., Müller, W. E. G., & Kreuter, J. (2002). Marine sponge collagen: Isolation, characterization and effects on the skin parameters surface-pH, moisture and sebum. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 53(1), 107–113. https://doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00251-8

[64] Tuckwell, D. S. (2014). Identification of collagen, type I, alpha 1 (COL1A1) as a candidate gene for extreme non-syndromic premature tooth loss. *Journal of Human Genetics*, 59(12), 683–689. https://doi.org/10.1038/jhg.2014.96

[65] Xu, J., Li, Y., & Wang, K. (2024). Thermo-responsive hydrogels with antioxidant capacity for burn wound healing. *Journal of Materials Chemistry B*, 12(15), 3456–3468. https://doi.org/10.1039/D4TB00123A

[66] Baltazar, T., Merola, J., Catarino, C., Xie, C. B., Kirkiles-Smith, N. C., Lee, V., Hotta, S., Dai, G., Xu, X., Ferreira, F. C., & others. (2020). Three dimensional bioprinting of a vascularized and perfusable skin graft using human keratinocytes, fibroblasts, pericytes, and endothelial cells. *Tissue Engineering Part A*, 26(3–4), 227–238. https://doi.org/10.1089/ten.TEA.2019.0201

[67] Hinton, T. J., Jallerat, Q., Palchesko, R. N., Park, J. H., Grodzicki, M. S., Shue, H.-J., Ramadan, M. H., Hudson, A. R., & Feinberg, A. W. (2015). Three-dimensional printing of complex biological structures by freeform reversible embedding of suspended hydrogels. *Science Advances*, 1(9), e1500758. https://doi.org/10.1126/sciadv.1500758

[68] Khaliq, T., Ahmad, S., & Khan, A. R. (2024). Chitosan HCl, κ-carrageenan, and PVA-based physically crosslinked hydrogel for burn wound healing in diabetic rat model. *International Journal of Biological Macromolecules*, 256, 128456. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128456

[69] Leng, Q., Li, Y., Pang, X., Wang, B., Wu, Z., Lu, Y., Xiong, K., Zhao, L., Zhou, P., & Fu, S. (2020). Curcumin nanoparticles incorporated in PVA/collagen composite films promote wound healing. *Drug Delivery*, 27(1), 1676–1685. https://doi.org/10.1080/10717544.2020.1853280

[70] Osidak, E. O., Kozhukhov, V. I., Osidak, M. S., & Domogatsky, S. P. (2020). Collagen as bioink for bioprinting: A comprehensive review. *International Journal of Bioprinting*, 6(3), 270. https://doi.org/10.18063/ijb.v6i3.270

[71] Shtapenko, O., Syrvatka, V., Horbay, R., Dzen, Y., Slyvchuk, O., Gromyko, O., & Gevkan, I. (2024). Evaluation of antimicrobial activity and in vivo wound healing properties of copper nanoparticles and copper nanoparticles nanoemulsion. *Biointerface Research in Applied Chemistry*, 14(1), 15. https://doi.org/10.33263/BRIAC141.015

[72] Djavid, G. E., Tabaie, S. M., Tajali, S. B., Totounchi, M., Farhoud, A., Fateh, M., Ghafghazi, M., Koosha, M., & Taghizadeh, S. (2020). Application of a collagen matrix dressing on a neuropathic diabetic foot ulcer: A randomized control trial. *Journal of Wound Care*, 29(Sup3), S13–S18. https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup3.S13

[73] Dorsett-Martin, W. A. (2004). Rat models of skin wound healing: A review. *Wound Repair and Regeneration*, 12(6), 591–599. https://doi.org/10.1111/j.1067-1927.2004.12601.x

[74] Halstead, F. D., Webber, M. A., Rauf, M., Burt, R., Dryden, M., & Oppenheim, B. A. (2015). The antibacterial activity of acetic acid against biofilm-forming pathogens of relevance to burns patients. *PLoS ONE*, 10(9), e0136190. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136190

[75] Kim, H. S., Sun, X., Lee, J.-H., Kim, H.-W., Fu, X., & Leong, K. W. (2019). Advanced drug delivery systems and artificial skin grafts for skin wound healing. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 146, 209–239. https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.12.014

[76] Munish, T., Ramneesh, G., Sanjeev, S., Jasdeep, S., Jaspal, S., & Nikhil, G. (2015). Comparative study of collagen based dressing and standard dressing in diabetic foot ulcer. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, 4(72), 3614–3621. https://doi.org/10.14260/jemds/2015/521

[77] Rathod, L., Bhowmick, S., Patel, P., & Sawant, K. (2022). Calendula flower extract loaded collagen film exhibits superior wound healing potential: Preparation, evaluation, in-vitro & in-vivo wound healing study. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 72, 103363. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2022.103363

[78] Schreml, S., Szeimies, R.-M., Prantl, L., Karrer, S., Schwarze, H., & Landthaler, M. (2010). Wound healing in the 21st century. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 63(5), 866–881. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2009.10.048

[79] Djavid, G. E., Tabaie, S. M., Tajali, S. B., Totounchi, M., Farhoud, A., Fateh, M., Ghafghazi, M., Koosha, M., & Taghizadeh, S. (2020). Application of a collagen matrix dressing on a neuropathic diabetic foot ulcer: A randomised control trial. *Journal of Wound Care*, 29(Sup3), S13–S18. https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup3.S13

[80] Fleischli, J. G., Laughlin, T. J., & Fleischli, J. W. (2009). Equine pericardium collagen wound dressing in the treatment of the neuropathic diabetic foot wound: A pilot study. *Journal of the American Podiatric Medical Association*, 99(4), 301–305. https://doi.org/10.7547/0980301

[81] Hajipour, M. J., Fromm, K. M., Ashkarran, A. A., de Aberasturi, D. J., de Larramendi, I. R., Rojo, T., Serpooshan, V., Parak, W. J., & Mahmoudi, M. (2012). Antibacterial properties of nanoparticles. *Trends in Biotechnology*, 30(10), 499–511. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.06.004

[82] Khaliq, T., Ahmad, S., & Khan, A. R. (2024). Chitosan HCl, κ-carrageenan, and PVA-based physically crosslinked hydrogel for burn wound healing in diabetic rat model. *International Journal of Biological Macromolecules*, 256, 128456. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128456

[83] Lansdown, A. B. G., Mirastschijski, U., Stubbs, N., Scanlon, E., & Ågren, M. S. (2007). Zinc in wound healing: Theoretical, experimental, and clinical aspects. *Wound Repair and Regeneration*, 15(1), 2–16. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2006.00179.x

[84] European Commission. (2018). *A sustainable bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2777/478385

[85] FAO. (2018). *World livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[86] Noorzai, S., Verbeke, W., & Van Camp, J. (2020). Increased collagen content using modified acid-enzyme solubilization: Clean, white, agglomerated powder resembling commercial standard collagen. *Food Chemistry*, 315, 126275. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126275

[87] Dorsett-Martin, W. A. (2004). Rat models of skin wound healing: A review. *Wound Repair and Regeneration*, 12(6), 591–599. https://doi.org/10.1111/j.1067-1927.2004.12601.x

[88] Eming, S. A., Krieg, T., & Davidson, J. M. (2007). Inflammation in wound repair: Molecular and cellular mechanisms. *Journal of Investigative Dermatology*, 127(3), 514–525. https://doi.org/10.1038/sj.jid.5700701